

## Описание

Лента ORABOND® 3331TG является частью нашего ассортимента высокоэффективных лент серии AM2 с двусторонним покрытием. Двусторонняя клейкая лента состоит из пленочной основы из твердого ПВХ, покрытой с обеих сторон модифицированным акрилатным клеем на основе растворителя, который характеризуется очень хорошей устойчивостью к воздействию ультрафиолетовых лучей, термических нагрузок, химикатов и растворителей, а также к воздействию влаги. Клей, обладающий высокой прочностью на скалывание, отличается великолепной длительной клеящей способностью на металлических, лакированных и высокоэнергетических пластмассовых поверхностях, а также хорошей длительной клеящей способностью на низкоэнергетических поверхностях. Благодаря высокому уровню нанесения массы может использоваться также для шероховатых и структурированных поверхностей.

## Материал носителя

Твердый ПВХ, 0,012 мм, белый

## Подложка

Силиконизированная с обеих сторон бумага белого цвета, 90 г/м<sup>2</sup>, с зеленой надписью «ORAFOL»

## Клей

Акрилатный клей на основе растворителя, модифицированный

## Применение

Приклеивание наружных зеркал на легковых и грузовых автомобилях в пластмассовых корпусах при одновременной защите от осколков. Используется как клеящее средство для типовых, функциональных, указательных знаков, штампованных синтетических профилей и для надежной фиксации элементов в мебельном производстве. Используется для крепления элементов отделки, планок и пластин на различные поверхности. Для фиксации крышек и ручек звуковоспроизводящей аппаратуры, бытовой техники и электроприборов. Используемый клей соответствует требованиям свода федеральных правил Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA), 21 CFR, разд. I (редакция от 1 апреля 2008 г.), § 175.105.

## Технические данные

<b>Толщина*</b> (носитель с клеем)	0,230 мм	
<b>Термоустойчивость ***</b>	от -40° C до +70° C	
<b>Сила сцепления*</b> (FINAT-TM1, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	30 Н/25мм	через 1 мин.
	35 Н/25мм	через 20 мин.
	37 Н/25мм	через 24 часа
<b>Прочность на скалывание*</b> (FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	>400 час. при 23° C	
	>6 час. при 70° C	
<b>Срок хранения **</b>	2 года	
<b>Температура склеивания</b>	> +15° C	

\* среднее значение

\*\* в оригинальной упаковке, при 20°С и 50% относительной влажности воздуха

\*\*\* 1 час, обыкновенный среднеевропейский климат

## **ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ**

Все продукты серий ORABOND® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORABOND® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORABOND® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и характеристики продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORABOND® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.